

HLINÍKOVÉ PASTY -
pro pórobeton, pigmentaci, chemický průmysl

	Pevné látky (%)	Zbytek na síti ¹⁾		D50 hodnota ²⁾ cca. (µm)	Rozpouštědlo ³⁾	Použití
		45 µm (%)	63 µm (%)			
Aquapor 4110	68 - 72	max. 25		25 - 40	V	
Aquapor 4213	68 - 72	max. 4		15 - 22	V	
Aquapor 4213/W	68 - 72					
Aquapor 4212	68 - 72	max. 10		18 - 25	V	
Aquapor 4210	68 - 72	max. 15		25 - 32	V	
Aquapor 4207/60	58 - 62	max. 40		40 - 65	V	
Aquapor 4204/60 G		max. 50		50 - 70		
Aquapor 4207	68 - 72	max. 50		40 - 65	V	
Aquapor 4207/W						
Aquapor 4010/60	58 - 62	max. 25		25 - 40	V	
DEG 4513/W	68 - 72	max. 4		15 - 22	D	
DEG 4510/W	68 - 72	max. 15		25 - 32	D	
DEG 4507/W	68 - 72	max. 50		40 - 65	D	

HLINÍKOVÉ PASTY -
pro pigmentaci syntetických, silikonových, nitrocelulóзовých a asfaltových nátěrových hmot a plastů

	Pevné látky (%)	Zbytek na síti ¹⁾		D50 hodnota ²⁾ cca. (µm)	Rozpouštědlo ³⁾	Použití
		45 µm (%)	63 µm (%)			
5014 R	65 ± 2	max. 2		15 - 20	LB	
5014 RX					X	
7010	65 ± 2	max. 25			SN + LB	
7510	65 ± 2	max. 25			SN	
8014	65 ± 2	max. 2		15 - 20	VO	
8140		max. 0,5		11 - 14		
EM/90	65 ± 2	max. 2,5		17	LB	
EM/90X					X	
POL/90					LB	
Metaface 140	65 ± 2	max. 0,5		13	LB	
Grandal 2140	min. 99				-	
Decomet 1001/10	10 ± 0,5			12 - 15	IPAc	
Decomet 2004/10					ETAc	

Poznámky:

1) Zbytek na síti:

2) D50:

3) Rozpouštědlo:

4) Materiál:

5) Uvedené výrobky:

6) Příklady použití:

je stanovován mokřím prosevem podle ČSN 42 0895, ISO 1247-74 nebo NKK. pro AL obsaženého v pastě je pouze informativní hodnota.

X - xylén, LB - lakový benzín, SN - solventní nafta, VO - vazelinový olej, IPAc - isopropylacetát, V - voda, ETAc - etylacetát, D - dietylen glykol.

pro výrobu past je použit hliník o chem. čistotě min. 99,0% Al.

tvoří pouze část sortimentu ALBO SCHLENK a.s. a CARL SCHLENK AG.



porobeton



chemický průmysl



potisk textilu



nádob



lodní barvy



průmyslové laky



střešní nátěry



pigmentace plastů



protikorozní ochrana



auto. průmysl



rozprašovací laky



dekorace, reflexní laky



síťotisk



hlubotisk



gumotisk

ALBO SCHLENK a.s., Tovární 532, CZ-687 71 Bojkovice

Tel.: 00420 572 642 121, Fax: 00420 572 641 498, e-mail: bojkovice@alboschlenk.cz, www.alboschlenk.cz