

REFLEX - prachy

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Použití
1130	cca. 2000	max. 6	cca. 42	
1140	cca. 2000	max. 5	cca. 42	
1150	cca. 2000	max. 5	cca. 42	
1540	cca. 2600		cca. 50	
1711	cca. 1600		cca. 65	
Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG), Dukátové zlato (DG), Citron. zlato, Anglická zeleň (EG), Měď (Kupfer)				

LUMINOR - prachy a pasty

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Použití
2210	cca. 2700		cca. 50	
2240	cca. 2600		cca. 50	
2250	cca. 2800	max. 6	cca. 35	
2280	cca. 4500	max. 1	cca. 20	
2350	cca. 6500	max. 1	cca. 16	
Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG), Dukátové zlato (DG), Citron. zlato, Anglická zeleň (EG), Měď (Kupfer)				

UNICOAT - prachy a pasty

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Použití
3050	cca. 11000	max. 1	cca. 11,5	
3844	cca. 8000	max. 1	cca. 11,5	
3845	cca. 7500	max. 3	cca. 14	
3850	cca. 10000	stopové množ.	cca. 6	
Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG), Měď (Kupfer)				

CONSTANT - prachy a pasty

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Použití
2250/N	cca. 2800	max. 5	cca. 33	
2280/N	cca. 6000	max. 2	cca. 28	
4117/N	cca. 11000	max. 2	cca. 11	
Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG), Měď (Kupfer)				

MULTIPRINT - prachy a pasty

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Použití
4117	cca. 11000	stopové množ.	cca. 9,5	
4120	cca. 12000	stopové množ.	cca. 8	
4130	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	
4140	cca. 14000	stopové množ.	cca. 6	
4160	cca. 15000	stopové množ.	cca. 5	
4230	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	
4240	cca. 14000	stopové množ.	cca. 7	
4250	cca. 15000	stopové množ.	cca. 6	
4320	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	
4330	cca. 14000	stopové množ.	cca. 8	
Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG), Měď (Kupfer)-jen 4120				

OFFSET - prachy

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Použití
6129	cca. 14000	stopové množ.	cca. 2,5	
6224	cca. 12000	stopové množ.	cca. 3,5	
6229	cca. 14000	stopové množ.	cca. 2,7	
6234	cca. 15000	stopové množ.	cca. 2,5	
6327	cca. 14000	stopové množ.	cca. 3	

Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG)

OFFSET - pasty

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Pevné látky ¹⁾ (%)	Rozpouštědlo	Použití
FM6129	cca. 14000	stopové množ.	cca. 2,5	cca 88%	Minerální olej	
FM6224	cca. 12000	stopové množ.	cca. 3,5	cca 88%	Minerální olej	
FM6229	cca. 14000	stopové množ.	cca. 2,7	cca 88%	Minerální olej	
FM6234	cca. 15000	stopové množ.	cca. 2,5	cca 88%	Minerální olej	
FM6327	cca. 14000	stopové množ.	cca. 3	cca 88%	Minerální olej	

AQUADOR - pasty

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Obsah kovu ¹⁾ (%)	Rozpouštědlo	Použití
WP/2350	cca. 6500	max. 1	cca. 16	cca. 70	voda	
WP/4120	cca. 12000	stopové množ.	cca. 8	cca. 70	voda	
WP/4130	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	cca. 70	voda	
WP/4140	cca. 14000	stopové množ.	cca. 6	cca. 70	voda	
WP/4230	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	cca. 70	voda	
WP/4240	cca. 14000	stopové množ.	cca. 7	cca. 70	voda	
WP/4250	cca. 14000	stopové množ.	cca. 6	cca. 70	voda	

Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG), Měď (Kupfer)-jen WP/2350 a WP/4120

GRANDOR - granulát

	Krycí schopnost ¹⁾ (cm ² /g)	Zbytek na sítu >45 μm ²⁾ (%)	Hodnota D50 ³⁾ (μm)	Obsah kovu ¹⁾ (%)	Pojivo	Použití
4117	cca. 11000	stopové množ.	cca. 9,5	cca. 95	pryskyřice	
4130	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	cca. 95	pryskyřice	
4140	cca. 14000	stopové množ.	cca. 6	cca. 95	pryskyřice	
4230	cca. 13000	stopové množ.	cca. 9	cca. 95	pryskyřice	
4240	cca. 14000	stopové množ.	cca. 7	cca. 95	pryskyřice	
4250	cca. 15000	stopové množ.	cca. 6	cca. 95	pryskyřice	

Dodáváno v odstínech: Světlé zlato (BG), Střední zlato (RBG), Tmavé zlato (RG)

Poznámky:

- * Zkoušeno dle: 1) DIN 55923
2) DIN 53196
3) Laserové granulometrie: Sympatec Helos

* Příklady použití:

	ofsetový tisk		hlubotisk		gumotisk		sítotisk
	zlacení		textilní tisk		aerosoly		dekorace, chrom. efekt, reflexní laky
	barvení plastů		práškový lak		textilní povlak		papírový povlak

* Uvedené výrobky jsou produktem firmy SCHLENK Metallpulver AG.